

1. 硅胶条基本参数

NBV

测试方法	性能	指标	备注
ASTM D792	Specific gravity	1.25	
ASTM D2240	Hardness shore A	70-74	
ASTM D412	Tensile strength MPa	11.0	
ASTM D412	Elongation %	410	
ASTM D624	Tear strength Die B N/mm	18	
ASTM D395	Compress set after 22 hours at 177°C %	35	
ASTM D624	Linear shrinkage %	3.6	

注： 要求符合REACH法规1907/2006/EC。

2. 常用丝径，请报价：

丝径 mm	公差 mm	实心单价 元/米	空心（内径）单价 元/米
φ 2.93	+0.10/-0.05		(φ 1.15)
φ 4.58	+0.10/-0.05		/
φ 5.99	+0.13/-0.07		(φ 2.80)
φ 18.5	+0.20/-0.10		/

联系人： 商务部 乐小姐
 TEL: 0574-83098026
 FAX: 0574-88210066
 e-mail: yfz@sealmann.com