

胶 合 板 要 求		
规格	1220*2440*7.0(+0.3 -0)	
胶	WBP 酚醛胶	
含水率	13%以下	
甲醛释放量	0.3mg/L以下 SE0级	
树种	柳桉木 桦木 杂木（杨木除外）	
实验方法	浸渍剥离（I类胶合板） 胶合强度 GB/T17657-1999	
外观	GB/T9846:2016	
胶 合 板 厚 度 构 成		
区分	单位/mm	备注
表板	1.3	单位/mm
2层	2.0	1.3, 2.0, 1.3, 2.0, 1.3
3层	1.3	
4层	2.0	
5层	1.3	
合计	7.9 以上	（胶合板压力前厚度）
厚度允许公差7.0cm +0.3, -0mm		
翘曲度0.5%以下		
胶合板内不得留有影响使用的夹杂物，不影响使用板面平整，不影响饰面处理及不影响胶合质量		